

MAX REPAIR

ADESIVO ESTREMAMENTE FORTE PER 1001 RIPARAZIONI.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Max Repair Extreme è un adesivo universale innovativo per 1001 riparazioni in tutta la casa. Max Repair è estremamente forte ed elastico, resistente all'acqua e riempitivo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Bostik Max Repair è un adesivo estremamente forte, adatto per la riparazione di materiali porosi e non porosi, come legno, tessuto, cuoio, sughero, metallo, vetro, plastica, gomma, piastrelle in ceramica, pietra, cemento e molti altri materiali. Adatto per interni ed esterni. Bostik Max Repair è basato sulla tecnologia dei polimeri Bostik. I prodotti a base di questa tecnologia offrono una soluzione universale, forte, flessibile, durevole, sicura e facile da utilizzare per l'uso quotidiano. Non indicato per Polipropilene (PP), polietilene (PE) e P.T.F.E.

PROPRIETÀ

- Estremamente forte
- Estremamente flessibile
- Resistente all'acqua
- Riempitivo
- Resistente in lavastoviglie
- Resistente a urti e vibrazioni
- Resistente alle temperature entro i limiti stabiliti
- Resistente ai raggi UV
- Privo di solventi
- Trasparente

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti e privi di grasso e polvere.

Trattamento preliminare delle superfici: Le superfici devono essere pulite,

asciutte e prive di grasso e polvere.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

Applicabile direttamente dal tubo utilizzando l'ugello dosatore fine. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di grasso e polvere. Applicare l'adesivo su un lato. Premere le parti una contro l'altra. Sono possibili regolazioni entro 5 minuti. La massima forza di adesione finale viene raggiunta dopo circa 24 ore.

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente le tracce di colla con acetone.

Consigli: Allentare il cappuccio incollato sotto l'acqua calda corrente, quindi rimuovere ogni traccia di adesivo indurito nel cappuccio con un coltello affilato. Dopo l'uso, far fuoriuscire un poco di adesivo dal tubo prima di avvitare il cappuccio.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

Tempo pelle: ca. 10 minuti

Può essere utilizzato dopo: ca. legno/legno 15 minuti, non-poroso/non-poroso 8-24 ore

tempo di essiccamento: ca. 24 ore

Resistenza finale: Resistenza massima dell'incollaggio dopo ca. 24 ore

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Molto buona

Resistenza all'acqua: Molto buona

Resistenza alle temperature: Fra -40°C e +120°C

Resistenza ai raggi UV: Buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Buono

Possibilità di riverniciatura: Eccellente

Elasticità: Molto buona

Potere riempitivo: Molto buono

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Tecnologia SMP

Bonding technique: 1-sided application

Colore: Trasparente

Viscosità: ca. 50000 mPa.s., Tixotropo

Residuo secco: ca. 100 %

Densità: ca. 1,1 g/cm³

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 24 mesi dalla data di produzione. La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura. Riporre in una confezione ben sigillata, in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti.